



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	ESMALTE SUPERLUX		
COLOR	VARIOS		
DESCRIPCION	ES UN ESMALTE DE MUY BUEN SECADO, ALTA DURACION, BRILLO, LAVABILIDAD, ADHESION Y PROTECCION, DE MUY ALTA CALIDAD CON RESINAS A BASE DE FENOL, TIENE UNA TENDENCIA EN COLORES UNICA. FORMULADO PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS O DE MADERA		
TIPO DE VEHICULO	RESINAS ALQUIDICAS MODIFICADAS		
TIPO DE PIGMENTO	ACTIVOS E INERTES		
ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN Y DISOLUCION	
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	80 A 85		
DILUCION POR VOLUMEN	100, 20	TIPO DE SUPERFICIE COLL ROLLED	
MOLIENDA N.S.	7 +	PRERARACION DE SUPERFICIE DESENGRASANTE	
ESPESOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	BASE O ANTICORROSIVO BLANCO, ROJO, GRIS O NEGRO	
ADHERENCIA	100 % CUADRICULA	ACABADO FINAL AL MISMO	
FLEXIBILIDAD	1/8 MANDRIL CONICO	DILUYENTE XILOL, VARSOL O THINNER	
PESO KL/GL(DENSIDAD)	3,6 - 4,1	ASPECTO DE PELICULA SECA	
BRILLO GLOSSMETTER 60°	84 -86 %	LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA	
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	MARCAS OBJETABLES DE BROCHA	
SOLIDOS	> 37		
DATOS GENERALES			
RENDIMIENTO	25-35 M ² POR GALON 0,8- 1,2 MILS DE PELICULA SECA, PUEDE SER MENOR		
	DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO		
	Y TIPO DE SUPERFICIE A CUBRIR		
DUREZA LAPIZ turq	HB-H		
NIVELACION	BUENA		
BROCHABILIDAD	BUENA		
ALMACENAMIENTO	12 MESES		
SECADO	AL TACTO	3-4 HORAS	
	AL MANEJO	6 HORAS	
RESISTENCIA QUIMICA	CAMARA SALINA 24 HORAS		
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO		
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO		
OBSERVACIONES			
LOS TIEMPOS DE SECADO VARIAN DE ACUERDO A LA TEMPERATURA, ESPESOR DE LA PELICULA APLICADA Y HUMEDAD RELATIVA			
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO			
SE DEBE DILUIR 10% DE GALON CON THINER, VARSOL O XILOL			
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO, OXIDO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA			
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION			
<p align="center"> ENGATIVA: CARRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97 BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68 PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170 CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com </p>			