



# HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



<b>PRODUCTO</b>	<b>PINTURA PARA TRAFICO</b>	
<b>COLOR</b>	VARIOS	
<b>DESCRIPCION</b>	ESTE PRODUCTO ESTA CREADO CON UN VEHICULO ACRILICO MODIFICADO MEDIANTE EL USO DE PLASTIFICANTES, PIGMENTOS, PARA OBTENER UN PRODUCTO DE RAPIDO SECADO, TIENE BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION, A LA HUMEDAD, ADEMAS BUENA ADHERENCIA AL CONCRETO Y ASFALTO. SE USA PARA DEMARCAACION DE PARQUEADEROS, CALLES, CANCHAS, ALMACENES, BODEGAS E INDUSTRIAS, LADRILLO Y ACERO.	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	RESINAS ALQUIDICAS	
<b>TIPO DE PIGMENTO</b>	ACTIVOS E INERTES	
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>		<b>SUPERFICIE APLICACIÓN Y DISOLUCION</b>
<b>VISCOSIDAD EN K.U 25C°</b>	95 - 100 KU	<b>TIPO DE SUPERFICIE</b>
<b>DILUCION POR VOLUMEN</b>	100 - 20	COLL ROLLED
<b>MOLIENDA N.S.</b>	7 +	<b>PRERARACION DE SUPERFICIE</b>
<b>ESPESSOR DE PELICULA</b>	SECA 0,8-1,2 MILS	DESENGRASANTE
<b>ADHERENCIA</b>	100 % CUADRICULA	<b>BASE O ANTICORROSIVO</b>
<b>FLEXIBILIDAD</b>	1/8 MANDRIL CONICO	NINGUNA
<b>PESO KL/GL( DENSIDAD)</b>	4,2 - 5,0	<b>ACABADO FINAL</b>
<b>BRILLO GLOSSMETER 60°</b>	80 - 90%	AL MISMO
<b>CUBRIMIENTO</b>	IGUAL AL ESTÁNDAR	<b>DILUYENTE</b>
<b>SOLIDOS</b>	> 37	THINNER O XILOL
<b>ASPECTO DE PELICULA SECA</b>		
LISA UNIFORME, LIBRE DE GRUMOS Y NO PRESENTA		
MARCAS OBJETABLES DE BROCHA		
<b>DATOS GENERALES</b>		
<b>RENDIMIENTO</b>	35 A 40 M <sup>2</sup> POR GALON 0,8- 1,2 MILS DE PELICULA SECA, PUEDE SER MENOR DEPENDIENDO DE LA TECNICA DE APLICACIÓN, CONDICIONES DE TRABAJO Y TIPO DE SUPERFICIE A CUBRIR	
<b>DUREZA LAPIZ turq</b>	HB-H	
<b>NIVELACION</b>	BUENA	
<b>BROCHABILIDAD</b>	BUENA	
<b>ALMACENAMIENTO</b>	12 MESES	
<b>SECADO</b>	AL TACTO	2 - 3 HORAS
	AL MANEJO	8 HORAS
<b>RESISTENCIA QUIMICA</b>	CAMARA SALINA 24 HORAS	
<b>ESTABILIDAD</b>	24 MESES BAJO TECHO	
<b>METODO DE APLICACIÓN</b>	PISTOLA CONVENCIONAL O BROCHA	
<b>OBSERVACIONES</b>		
<b>SI EL CEMENTO ES NUEVO ESTE DEBE NEUTRALIZARSE CON ACIDO MURIÁTICO AL 10% 10- 1 O SI EL ASFALTO ESTA RECIEN APLICADO DEBE USARSE UN IMPRIMANTE PARA QUE NO SANGRE</b>		
LOS TIEMPOS DE SECADO VARIAN DE ACUERDO A LA TEMPERATURA, ESPESOR DE LA PELICULA APLICADA Y HUMEDAD RELATIVA		
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO		
SE DEBE DILUIR 1/4 DE XILOL POR GALON		
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO, OXIDO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA		
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION		
<b>ENGATIVA: CARRRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97</b> <b>BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68</b> <b>PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170</b> <b>CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com</b>		