



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	VINILO DRYWALL	
COLOR	BLANCO	
DESCRIPCION	PINTURA A BASE DE AGUA, DE BUEN CUBRIMIENTO ALTA BLANCURA Y ACABADO MATE TERSO. ESTA FORMULADA CON RESINAS Y PIGMENTOS DE BUENA CALIDAD RECOMENDADA PARA PANELES PREFABRICADOS DE YESO. ES USADA PARA MASILLAS, ESTUCOS, BASE CEMENTO, PLACA DE FRIBRO CEMENTO, ESTUCO PLASTICO Y SUPERFICIES DE MADERA	
TIPO DE VEHICULO	RESINA VINIL ACRILICA	
TIPO DE PIGMENTO	BLANCO: DIOXIDO DE TITANIO RUTILO	
ESPECIFICACIONES TECNICAS		
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	100 A 110 K.U	SUPERFICIE APLICACIÓN PREPARACION Y DISOLUCION SE DEBE ELIMINAR TODA PINTURA EN MAL ESTADO ANTES DE PINTAR SE DEBEN RESANAR GRIETAS U OTRAS IMPERFECCIONES EL CEMENTO, SE DEBEN NEUTRALIZAR PREVIAMENTE CON UNA SOLUCION DE ACIDO MURIATICO (10% EN VOLUMEN CON AGUA) Y LUEGO ENGUAGAR. PARA LAVAR ESTE VINILO SE DEBE DEJAR SECAR POR LO MENOS 20 DIAS Y LAVAR CON JABON DE TOCADOR Y FROTARLO SUAVEMENTE ACABADO FINAL AL MISMO DILUYENTE AGUA BASE O ANTICORROSIVO IMPRIMANTE STANDAR ASPECTO DE PELICULA SECA LISO TERSO
DILUCION POR VOLUMEN	100, 20	
MOLIENDA N.S.	5 +	
ESPESOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	
PESO KL/GL(DENSIDAD)	5,2 - 5,6	
BRILLO GLOSSMETER 60°	MATE	
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	
SOLIDOS	> 37	
PH	8,5 A 9,0	
DATOS GENERALES		
RENDIMIENTO	25 A 35 METROS CUADRADOS	
ALMACENAMIENTO	12 MESES	
SECADO	AL TACTO	1 - 2 HORAS
	AL MANEJO	8 HORAS
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO	
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO	
PRESENTACIONES	TAMBOR(50 GALONES), CUÑETE (5 GALONES), MEDIO CUÑETE (2,5 GALONES), GALON.	
OBSERVACIONES		
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO		
SE DEBE DILUIR 1/4 AGUA POR GALON		
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA		
PARA HONGOS Y MOHO SE DEBE LAVAR CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% EN AGUA, ESTREGANDO Y DEJANDO ACTUAR DURANTE 10 O 20 MINUTOS Y LUEGO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA		
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION		
NO ES TOXICO, NO CONTIENE PLOMO CROMO NI MERCURIO Y NO CONTAMINA LA NATURALEZA		
ENGATIVA: CARRRERA 121 A Nº 63 B 29 PBX 440 11 97 BOSA Calle 65 Nº 77 J29 TEL: 780 13 68 PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo Nº 71 F 37 TEL: 4520170 CALLE 80: Calle 80 Nº 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com		