



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	VINILO LAVABLE
COLOR	COLORES
DESCRIPCION	PINTURA A BASE DE AGUA, PARA DAR BUENA RESISTENCIA Y LAVABILIDAD A PAREDES Y TECHOS, CON UN ACABADO MATE TERSO Y PARA USO DECORATIVO. NO ES RECOMENDABLE PARA USO EXTERIOR
TIPO DE VEHICULO	RESINAS ALQUIDICAS
TIPO DE PIGMENTO	BLANCO: DIOXIDO DE TITANIO RUTILO / COLORES: PIGMENTOS ORGANICOS E INERTES

ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN PREPARACION Y DISOLUCION	
		SE DEBE ELIMINAR TODA PINTURA EN MAL ESTADO	
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	95 A 98 K.U	ANTES DE PINTAR SE DEBEN RESANAR GRIETAS U OTRAS IMPERFECCIONES	
DILUCION POR VOLUMEN	100, 25	EL CEMENTO, ASBESTO SE DEBEN NEUTRALIZAR PREVIAMENTE CON UNA SOLUCION DE ACIDO MURIATICO (10%EN VOLUMEN CON AGUA) Y LUEGO ENGUAGAR.	
MOLIENDA N.S.	5 +	PARA LAVAR ESTE VINILO SE DEBE DEJAR SECAR POR LO MENOS 20 DIAS Y LAVAR CON JABON DE TOCADOR Y FROTARLO SUAVEMENTE	
ESPEJOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	ACABADO FINAL	AL MISMO
PESO KL/GL(DENSIDAD)	5,4 - 5,8	DILUYENTE	AGUA
BRILLO GLOSSMETER 60°	MATE	BASE O ANTICORROSIVO	IMPRIMANTE STANDAR
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	ASPECTO DE PELICULA SECA	LISO TERSO
SOLIDOS	> 37		
PH	8,5 A 9,0		

DATOS GENERALES	
RENDIMIENTO	40 A 45 METROS CUADRADOS COLORES IGUALES O SIMILARES SI ES EN SUPERFICIES NUEVAS O COLORES DIFERENTES 20 A 35 METROS CUADRADOS
ALMACENAMIENTO	12 MESES
SECADO	AL TACTO 2 - 3 HORAS
	AL MANEJO 8 HORAS
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO
PRESENTACIONES	TAMBOR (50 GALONES), CUÑETE (5 GALONES), MEDIO CUÑETE (2,5 GALONES), BALDE (2 GALONES), GALON Y CUARTO.

OBSERVACIONES	
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO	
SE DEBE DILUIR 1/4 AGUA POR GALON	
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA	
PARA HONGOS Y MOHO SE DEBE LAVAR CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% EN AGUA, ESTREGANDO Y DEJANDO ACTUAR DURANTE 10 O 20 MINUTOS Y LUEGO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA	
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION	
NO ES TOXICO, NO CONTIENE PLOMO CROMO NI MERCURIO Y NO CONTAMINA LA NATURALEZA	

ENGATIVA: CARRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97 BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68	
PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170	CALLE
80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com	