



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	VINILO POPULAR TIPO IV	
COLOR	BLANCO	
DESCRIPCION	ESTA PINTURA ES A BASE DE RESINAS VINIL ACRILICAS DE TIPO ECONOMICO, PRESENTANDO UN BUEN ACABADO MATE TERSO, ESTE ES RECOMENDABLE PARA PRIMERAS MANOS DE INTERIORES	
TIPO DE VEHICULO	RESINA VINIL ACRILICA	
TIPO DE PIGMENTO	BLANCO: DIOXIDO DE TITANIO RUTILO	
ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACION PREPARACION Y DISOLUCION
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	85 A 90 K.U	SE DEBE ELIMINAR TODA PINTURA EN MAL ESTADO
DILUCION POR VOLUMEN	100, 10	ANTES DE PINTAR SE DEBEN RESANAR GRIETAS U OTRAS IMPERFECCIONES
MOLIENDA N.S.	5 +	EL CEMENTO, SE DEBEN NEUTRALIZAR PREVIAMENTE CON UNA SOLUCION DE ACIDO MURIATICO (10%EN VOLUMEN CON AGUA) Y LUEGO ENGUAGAR.
ESPESSOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	ACABADO FINAL AL MISMO
PESO KL/GL(DENSIDAD)	5,0 - 5,4	
BRILLO GLOSSMETTER 60°	MATE	DILUYENTE AGUA
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	BASE O ANTICORROSIVO IMPRIMANTE STANDAR
SOLIDOS	> 37	ASPECTO DE PELICULA SECA LISO TERSO
PH	8,5 A 9,0	
DATOS GENERALES		
RENDIMIENTO	20 A 25 METROS CUADRADOS A UNA MANO	
ALMACENAMIENTO	12 MESES	
SECADO	AL TACTO	1 - 2 HORAS
	AL MANEJO	8 HORAS
ESTABILIDAD	12 MESES BAJO TECHO	
METODO DE APLICACION	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO	
PRESENTACIONES	TAMBOR (50 GALONES), CUÑETE (5 GALONES), MEDIO CUÑETE (2,5 GALONES), GALON.	
OBSERVACIONES		
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO		
SE DEBE DILUIR 1/4 AGUA POR GALON		
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA		
PARA HONGOS Y MOHO SE DEBE LAVAR CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% EN AGUA, ESTREGANDO Y DEJANDO ACTUAR DURANTE 10 O 20 MINUTOS Y LUEGO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA		
LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGUN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION		
NO ES TOXICO, NO CONTIENE PLOMO CROMO NI MERCURIO Y NO CONTAMINA LA NATURALEZA		
ENGATIVA: CARRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97 BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68 PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170 CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com		