



HOJA TECNICA

ACTUALIZACION MAYO DE 2012



PRODUCTO	VINILO STANDAR TIPO III	
COLOR	BLANCO	
DESCRIPCION	ES UNA PINTURA A BASE DE PVA REFORZADA CON ACRILICO CON BUENA RESISTENCIA, CON UN ACABADO MATE TERSO. ES USADA UNICAMENTE PARA INTERIORES Y PRIMERAS MANOS	
TIPO DE VEHICULO	RESINA VINIL ACRILICA	
TIPO DE PIGMENTO	BLANCO: DIOXIDO DE TITANIO RUTILO	
ESPECIFICACIONES TECNICAS		SUPERFICIE APLICACIÓN PREPARACION Y DISOLUCION
VISCOSIDAD EN K.U 25C°	100 A 110 K.U	SE DEBE ELIMINAR TODA PINTURA EN MAL ESTADO
DILUCION POR VOLUMEN	100, 20	ANTES DE PINTAR SE DEBEN RESANAR GRIETAS U OTRAS IMPERFECCIONES
MOLIENDA N.S.	5 +	EL CEMENTO, SE DEBEN NEUTRALIZAR PREVIAMENTE CON UNA SOLUCION DE ACIDO MURIATICO (10%EN VOLUMEN CON AGUA) Y LUEGO ENGUAGAR.
ESPESSOR DE PELICULA	SECA 0,8-1,2 MILS	
PESO KL/GL(DENSIDAD)	5,2 - 5,6	ACABADO FINAL
BRILLO GLOSSMETTER 60°	MATE	AL MISMO
CUBRIMIENTO	IGUAL AL ESTÁNDAR	DILUYENTE
SOLIDOS	> 37	AGUA
PH	8,5 A 9,0	BASE O ANTICORROSIVO
		IMPRIMANTE STANDAR
		ASPECTO DE PELICULA SECA
		LISO TERSO
DATOS GENERALES		
RENDIMIENTO	20 A 25 METROS CUADRADOS	
ALMACENAMIENTO	12 MESES	
SECADO	AL TACTO	1 - 2 HORAS
	AL MANEJO	8 HORAS
ESTABILIDAD	24 MESES BAJO TECHO	
METODO DE APLICACIÓN	PISTOLA CONVENCIONAL, BROCHA O RODILLO	
PRESENTACIONES	TAMBOR(50 GALONES), CUÑETE (5 GALONES), MEDIO CUÑETE (2,5 GALONES), BALDE (2 GALONES), GALON Y CUARTO.	
OBSERVACIONES		
MANTENGA EL PRODUCTO EN UN LUGAR FRESCO Y SECO		
SE DEBE DILUIR 1/4 AGUA POR GALON		
LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE GRASA, POLVO Y HUMEDAD, PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE ADHERENCIA		
PARA HONGOS Y MOHO SE DEBE LAVAR CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% EN AGUA, ESTREGANDO Y DEJANDO ACTUAR DURANTE 10 O 20 MINUTOS Y LUEGO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA		
LA INFORMACION AQUÍ CONSIGNADA A SIDO REVISADA Y ACTUALIZADA SEGÚN LAS NORMAS, PERO NO CONSTITUYE UNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, POR LAS CONDICIONES DE USO, ALMACENAMIENTO Y PREPARACION		
NO ES TOXICO, NO CONTIENE PLOMO CROMO NI MERCURIO Y NO CONTAMINA LA NATURALEZA		
ENGATIVA: CARRRERA 121 A N° 63 B 29 PBX 440 11 97 BOSA Calle 65 N° 77 J29 TEL: 780 13 68 PRIMERA DE MAYO: Av. Primera de Mayo N° 71 F 37 TEL: 4520170 CALLE 80: Calle 80 N° 77 B 95 BOGOTA COLOMBIA www.unipinturas.com		